

**EUROSHEET®**

## L/PB para naturale bionda



### SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NOCCIOLA TRASPARENTE
PESO SPECIFICO:	-	1.05 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	45 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	160 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	600 %
COMPRESSIONE: (22 ore)	ASTM D395-B	24%
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	27 Kg/cm
PERDITA DI ABRASIONE:	DIN 53516	83 mm <sup>3</sup>

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.4	20
1.5	pronta	1.4	15
2 / 2.5	-	1.4	15
da 3 a 10	pronta	1.4	10
da 12 a 20	pronta	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

### **IMPIEGO**

Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T/I.T.

### **TEMPERATURA**

-40°C / +85°C -40°F / +185°F

#### Formati e durezza producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella